Codice: 2D & 2E

Sintolin

Smalto extra lucido per legno e ferro

Smalto sintetico industriale da lunghi anni espressione della migliore tradizione Aemme, con un rapporto prezzo qualità tuttora insuperato. Consigliato e presente in tutti i cicli dove sia richiesta una finitura di elevata e durevole brillantezza, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. E' formulato con resine alchidiche e pigmenti di elevata qualità e stabilità alla luce. Di ottima pennellabilità e copertura è disponibile in una vasta gamma di tinte la cui facile applicazione è sempre garanzia di ottimi risultati. Viene applicato all'esterno e all'interno su superfici in legno e ferro trattate con fondi alchidici o clorocaucciù.

Caratteristiche	
Tipologia	Monocomponente
Tipo di legante sol a	Alchidico lungo olio
Peso specifico kg/lt (±0,05)	(Bianco 1.200 - Nero 1.020)
Stoccaggio +23°C (±2)	30 mesi in contenitori sigillati
Note	Tenere in luogo fresco e asciutto , teme il gelo
	140-160

Dati Applicativi	
Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Diluizione pennello-rullo	5% Diluente 107
Diluizione spruzzo	10% Diluente 900
Essicazione fuori polvere	2 ore (20C)
Tempo di sovraverniciatura	24 ore
Temperatura applicativa	Tra +10 c e +40 c
Umidità relativa	Inferiore all 80%
Spessore secco consigliato	30-40 microns per mano
Resa teorica m2/litro	12-14 (9-10 m2/kg)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Ferro nuovo.
Se il supporto è nuovo, deve essere pulito, asciutto, ben sgrassato e privo di ruggine. Applicare una mano di fondo tipo SOTTOFONDO NAUTICA (o EVIOX CROMOMINIO) e lasciare asciugare. Applicare quindi 2 mani di SINTOLIN a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

Legno nuovo.
Se il supporto è nuovo, Il legno deve essere pulito, asciutto, stagionato e ben levigato. Se necessario procedere all'impregnazione del legno applicando una mano di POLIGLASS Vernice diluita al 50-70% o più, senza fare pellicola, oppure di LIGNUM IMPREGNANTE. Dopo 24 ore applicare una mano di SOTTOFONDO NAUTICA
(o EVIOX CROMOMINIO) Lasciare asciugare per 24 ore e sovraverniciare con 2 mani di SINTOLIN nella tinta desiderata.

Supporti già verniciati.

In cattive condizioni.
Se le vecchie pitture non offrono più un'adeguata adesione al supporto oppure sono friabili, esse vanno rimosse meccanicamente. Pulire bene la superficie e attenersi quindi alle istruzioni sopra riportate per supporti nuovi.

In buone condizioni.
Se la superficie verniciata è in buone condizioni di adesione ed è necessario solo ripristinare le mani di finitura perchè sporche od opacizzate dal tempo, pulire e sgrassare bene la superficie e carteggiare con carta abrasiva medio-fine. Rimuovere la polvere ed i residui di carteggiatura ed applicare direttamente 2 mani di SINTOLIN nella tinta desiderata.

Codice: 2D & 2E

Sintolin

Colori

Colore: : BIANCO Cod. colore:: 2D0000	Colore: : NERO Cod. colore:: 2DCS99	Colore: : PANNA Cod. colore:: 2DCS05
Colore: : CIOCCOLATO Cod. colore:: 2DCS11	Colore: : ROSSO OX Cod. colore:: 2DCS12	Colore: : CANAPA Cod. colore:: 2DCS15
Colore: : AVANA Cod. colore:: 2DCS18	Colore: : BIANCO GHIACCIO Cod. colore:: 2DCS20	Colore: : GRIGIO AUTUNNO Cod. colore:: 2DCS23
Colore: : MARRONE Cod. colore:: 2DCS25	Colore: : GRIGIO PERLA Cod. colore:: 2DCS26	Colore: : GRIGIO PIOMBO Cod. colore:: 2DCS29
Colore: : VERDE VITTORIA Cod. colore:: 2DCS38	Colore: : VERDE SCURO Cod. colore:: 2DCS39	Colore: : VERDE VAGONE Cod. colore:: 2DCS40
Colore: : AZZURRO Cod. colore:: 2DCS46	Colore: : BLU Cod. colore:: 2DCS48	Colore: : GIALLO CROMO Cod. colore:: 2ECS04
Colore: : ARAGOSTA Cod. colore:: 2ECS06	Colore: : ROSSO AUTO Cod. colore:: 2ECS09	

Codice: 2D & 2E **Sintolin**

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.