

Codice: 3P6074 / 3P6938

## Primer LBE 100



Primer Epossidico monocomponente liquido per rivestimento esterno "tri-strato" di tubazioni

Prodotto monocomponente epossi-amminico essicante a forno a temperatura tra i 140-180°C. E' idoneo per l'applicazione in triplo strato con il metodo a "calza" o "banda laterale" del ciclo di protezione esterno per tubazioni da 8 a 56 pollici. Offre un'eccellente resistenza al distacco catodico e un'adesione eccellente degli strati successivi con alte prestazioni chimico-fisiche. LBE 100 è un primer a forno ad essiccazione interna, non necessita di stoccaggio refrigerato ed è stoccabile a temperatura ambiente.

### Caracteristiques Techniques

Type de peinture	Monocomposante
Type de liant A	Poliammidique Epoxy
Code & couleur A	3P6074 Nero 3P6938 Rosso ossido
Poids spécifique kg/Lt (±0,05)	1.60
Extrait sec ( en poids)±2	99%
Extrait sec ( en volume) ±2	98%
Viscosité Ford ρ 8 à 20°C ±2	20.000+5.000 CPS
Stockage +23°C (±2)	12 mois dans son emballage scellé
Viscosité Ford ϕ4 a 20°C	40.000±5.000 CPS Durezza Bucholz: 125

### Application et Dilution

Pistolet	5-10% Diluente 242
Spatule	prêt à l'emploi
Température d'application	Entre +10 C et +40 C
Humidité relative	Moins de 80%
Epaisseur recommandée	25-100 microns secchi
Rendement theor. m2/Lt	10-40 m2/L
Temperature d'application	Essiccazione in linea: pre-riscaldamento a 140-180°C, in base alle esigenze applicative

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Il Primer LBE 100 si applica su tubi in acciaio preventivamente sabbiati al grado SA 2,5 dello standard BS 7079 parte 1 o equivalente. Il primer è pronto all'uso per applicazione su tubo pre-riscaldato. E' possibile diluire leggermente il prodotto fino ad un max.del 5% con M.E.K. qualora non sia possibile eseguire il processo di pre-riscaldamento.

### Couleurs

Couleurs: : nero lbe  
Code couleur:: 3P6074

Couleurs: : Rosso ossido  
Code couleur::

Codice: 3P6074 / 3P6938

## Primer LBE 100

### PRECAUTIONS DE SECURITE

Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de sécurité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez notre service technique.

### NOTES

Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constitue aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits. Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérées comme indicatives seulement, par rapport à une température de 20° C et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant présents au moment de l'application.



**AEMME COLORI SRL**, Via Patta 12, 24020 Ranica (BG), Italy  
Tel: +39 035.513373 - Fax: +39 035.513211 - Mail: [info@aemmecolori.it](mailto:info@aemmecolori.it)

