

Codice: 3F66

Contender

antifouling à matrice dure



Antifouling matrice dure de longue durée et très fiable avec un pourcentage élevé de substances d'oxyde cuivreux et spéciaux particulièrement idéales pour une utilisation dans les mers chaudes. Il offre une protection fiable sur la coque, après l'application d'un apprêt approprié. Il est appliqué à coques en bois, fer et fibre de verre (ne convient pas pour les coques en aluminium). Convient aussi pour des vitesses supérieures à 30 noeuds.

Caracteristiques Techniques

Type de peinture	Monocomposante
Type de liant A	Résines-copolymère acrilique
Poids spécifique kg/lt (±0,05)	1,90-2,00 selon le couleur
Extrait sec (en volume) ±2	36%
Viscosité Ford ø 8 à 20°C ±2	10-14
Stockage +23°C (±2)	36 mois dans son emballage scellé

Application et Dilution

Application	Brosse-Rouleau-Pistolet
Brosse-Rouleau	Pret à l'emploi ou max.5% Diluant 400
Pistolet	5-8% Diluant 400
Sec au toucher	2-3 h
Mise à l'eau	Min 24-48 heures
Recouvrement	Minimo 8 ore
Température d'application	Entre +10 C et +40 C
Humidité relative	Moins de 80%
Epaisseur recommandée	60-90 microns par couche
Rendement theor. m2/Lt	5-8

PRÉPARATION DE LA SURFACE ET CYCLE D'APPLICATION

Carènes en fer neuf.

De fer sablé au grade 2.5 applique une couche de deux composants EPOFOND AM-9, laisser sécher pendant 12-24 heures. (S'il est impossible sablage est recommandé d'apporter mécaniquement le fer à nouveau, nettoyer la surface et appliquer une couche de EUIOX CROMOMINIO, en laissant sécher pendant 8-12 heures.) Ensuite, appliquer deux couches d'apprêt SOLVER 24 heures entre d'entre eux. Repeint avec 2 couches d'antifouling CONTENDER à une distance d'au moins 8 heures d'intervalle.

Carènes en bois neuf.

Appliquer une essiccare main EUIOX CROMOMINIO et laisser reposer pendant 8-12 heures. Appliquer 2 couches d'apprêt SOLVER 24 heures les uns des autres, puis deux couches de antifouling distance de CONTENDER d'au moins 8 heures d'intervalle.

Carène déjà peint.

Si l'ancien antifouling est en bon état et bien ancrée simplement appliquer une ou deux couches d'apprêt SOLVER avant repeint avec 2 couches de Contender à une distance d'au moins 8 heures entre les couches.

Carènes en fibre de verre et en plastique.

Dégraissier avec du détergent et de l'eau et de rinçage. Poncer légèrement avec du papier de verre fin et enlever la poussière. Appliquer un apprêt de POLIFIBER et après 24 heures de sable avec du papier abrasif fin. puis appliquer 2 couches de Contender distance d'au moins 8 heures d'intervalle.

Codice: 3F66

Contender

Comme alternative à POLIFIBER, il est possible d'utiliser EPOFOND AM9 dans les mêmes conditions.

Recommandations.

La durée maximale de mise en service de l'antifouling après l'application de la dernière couche, est de 1 mois. Avec un antifouling à base de cuivre top de gamme et avec l'accord de nos techniciens, la durée peut aller jusqu'à 3 mois à condition que la carène soit protégée de l'humidité, de la pluie ou des intempéries par un matériel plastique ou similaire.


Couleur.

La couleur de l'antifouling après immersion peut subir une légère variation. On pourrait constater de petites différences entre les lots de production: si nécessaire on peut les mélanger avant de l'application.

Observations.

Ces informations sont le résultat de tests de laboratoire précis et d'une expérience pratique, cependant, puisque le produit est principalement utilisé en-dehors du contrôle du producteur, nous garantissons que la qualité continue du produit. Les informations que se trouvant sur cette fiche peuvent être l'objet de révision de la part de la société. Pour clarifications, mises à jour ou de plus amples informations, nous vous invitons à contacter directement notre société. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes.


Couleurs




Couleurs: : ROSSO
CONTENDER
Code couleur:: 3F6617



Couleurs: : NERO CONTENDER
Code couleur:: 3F6613



Couleurs: : BLU
UNIVERSOCONTENDER
Code couleur:: 3F6615



Couleurs: : AZZURRO
CONTENDER
Code couleur:: 3F6634

PRECAUTIONS DE SECURITE

Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de sécurité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez notre service technique.

NOTES

Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constitue aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits. Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérées comme indicatives seulement, par rapport à une température de 20° C et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant présents au moment de l'application.