Codice: 5X0000

Poliglass



vernis polyurethane bicomposant rapide

Vernis polyuréthane bicomposant transparent luisant à séchage rapide, formulé pour permettre la réalisation de cycles de vernissage sur surfaces en bois en des laps de temps assez brefs. Dilué à 50-100% avec le Diluant 203 (selon l'absorption du bois), il se révèle un excellent imprégnant pour le bois pour tous les cycles polyuréthanes. Il peut être poli avec de la pâte abrasive et polish. Utilisé dans les cycles de revêtement pour Riva-Acquarama.

Characteristiques Techniques	
Type de peinture	Bicomposant
Type de liant A	Polyurethane
Type de liant B	Isocianates
Poids spécifique kg/lt (±0,05)	1.050 (A) - 1.010 (B)
Extrait sec (en volume) ±2	45%
Stockage +23°C (±2)	24 mois dans son emballage scellé
Viscosité Ford Ø4 a 20°C	45-50 sec.

Application et Dilution	
Application	Brosse-Rouleau-Pistolet
Mélange A+B en volume	2 parties Sol.A avec 1 Sol.B
Pot life A+B (20°C)	utiliser dans les 4 heures
Temperature Pot Life	20°C
Brosse-Rouleau	10-15% Diluant 205
Comme primer sur bois nu	50 à 100%
Pistolet	10-20% Diluant 203
Hors poussière	15-20 minutes (20c)
Recouvrement	8-10 h (20°c)
Température d'application	Entre +10 C et +40 C
Humidité relative	Moins de 80%
Epaisseur recommandée	50 microns par couche
Rendement theor. m2/Lt	10

PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Bois neuf ou restauré.
- Pour obtenir une surface à pore fermé, très lisse, il est nécessaire d'appliquer deux couches de vernis POLIGLASS dilué à 50-100% (selon l'absorption du bois) avec DILUANT 203. Si le pore est très ouvert appliquer une troisième couche moins dilué. Après 8-10 heures, ponçer avec papier abrasif fin et appliquer 2-3 couches de vernis ACRIGLASS UV ou SPACE CLEAR UV avec un intervalle de 24 heures entre les couches.

- Pour obtenir une surface à pore ouvert, appliquer une seule couche de vernis POLIGLASS dilué 50-100% (selon l'absorption du bois) avec DILUANT 203. Après 8-10 heures de séchage, ponçer avec papier abrasif fin et appliquer 2-3 couches de vernis ACRIGLASS UV ou SPACE CLEAR UV avec un intervalle de 24 heures entre les couches.

Bois déjà peintes.
Ponçer bien et épousser la vieille peinture. Si la vielle peinture est de nature polyuréthane bicomposante, est suffisante de appliquer 2-3 couches de vernis POLIGLASS avec un intervalle de 8-10 heures entre les couches. Si la vieille peinture est d'origine inconnue, il convient, avant l'application de le vernis POLIGLASS, de faire un test de compatibilité sur une petite partie de la surface à vérifier l'adhésion ou s'il y à un ramollissement. S'il n'ya pas de problèmes appliquer 2-3 couches de vernis POLIGLASS. Dans le cas contraire (ramollissement, opacification, etc. de la vieille peinture) on devrait énléver toute la vieille peinture avec un décapant, ponçage ou grattage ; puis procéder comme indiqué dans le cycle pour bois neuf.

Les couches recommandées des produits ne sont qu'indicatives; le nombre des mêmes dépend essentiellement de

Codice: 5X0000

Poliglass

l'absorption du bois. Cependant, nous recommandons sur le nouveau bois au moins 10 couches en total de POLIGLASS et vernis de finition. Pour la restauration de le vieux vernis retabli au bois appliquer 6-8 couches au moins. Contactez notre service technique pour des travaux particulièrement importants.

Couleurs

Couleurs: : LUCIDA

Code couleur:: 5X0000

PRECAUTIONS DE SECURITE

Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de securité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez notre service technique.

NOTES

Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constitue aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits. Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérées comme indicatives seulement, par rapport à une température de 20° C et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant présents au moment de l'application.